



LABADOR CLARO

Características Characteristics	Valores Value
Densidad aparente Aparent density	2730 kg/m ³
Absorción de agua Water Absorption	0,04%
Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	16 mm
Resistencia a la compresión Compression resistance	231 Mpa
Resistencia a la flexión Flexural resistance	14,8 Mpa
Resistencia a la helicidad (48 ciclos) Frost resistance (48 cycles)	0,3 %
Resistencia al choque térmico Resistance to ageing by thermal shock	No se altera No alterations