



TRAGAL

Características Characteristics	Valores Value
Densidad aparente Aparent density	2640 kg/m ³
Absorción de agua Water Absorption	0,30%
Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	14,8 mm
Resistencia a la compresión Compression resistance	167 Mpa
Resistencia a la flexión Flexural resistance	14,7 Mpa
Resistencia a la helicidad (12 ciclos) Frost resistance (12 cycles)	5,6%
Resistencia al choque térmico Resistance to ageing by thermal shock	No se altera No alterations